

AMAZON JARRAH

高耐久性天然木材アマゾンジャラ (マニルカラ/マサランデューバ)

南米産、天然木「アマゾンジャラ」は従来品に比べ、大変強い木材です。下記写真のように往來の激しい歩道材として採用される程、耐用年数が長く、あらゆる用途に対応できる万能木材です。

強い 電柱・枕木等に…

強い デッキ、橋、建築物等に…

特性

腐りにくい 屋外のベンチ、外構、エクステリア等に…

燃えにくい 壁、内装材等に…

施工例

JR新宿駅 新南口前 歩道現場



経年変化



AMAZON JARRAH 経年変化

当写真は経年変化により表面が変化したアマゾンジャラです。その表面に薄くカンナをかけますと、心材にはなんら変化はありません。

経年変化

色々なシーンで味わいのある表情が環境に馴染み、街並みと一体化していきます。



長い年月、紫外線を受けキレイに白銀色化した表面、そして風雨にさらされスジ状のクラックが薄く現れますが、心材は強く耐久性に優れているので長期間の使用に耐えられます。

【心材】…多くの年齢を経た樹木の中心に近い部分。

規格サイズ (単位:mm)

面取り® 断面拡大図

長さ (各サイズとも)

厚さ×幅

20×105 (床板)

30×105 (床板)

30×120 (床板・笠木・幕板)

30×150 (床板・笠木・幕板)

40×150

45×70 (根太)

70×70 (柱・根太)

90×90 (大引・柱)

1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
3600
3900
4200
4500

家具、エクステリア、インテリアなど、どのような形にもなります。使える用途を狭めません。

合法木材

法律を遵守し適正に国際取引された木材です。



衛星写真により集材計画を立て持続的可能な森林管理を行ない、常に集材現場は監視され違法な取引を取り締まっています。

すべてのアマゾンジャラは森林開拓許可(AUTEX)を得て、森林持続的運営計画(PMFS)に基づき出材されます。

ブラジル国マツゴロソ州政府環境局(SEMA/MT)森林管理部(SGF)の厳しい管理下のもと、厳正な審査・許可を得た材料のみを加工・販売いたします。計画的な集材は地場産業ならびに現地木材産業を発展させます。また公正な国際取引に基づいてアマゾンジャラは輸入されます。



強度比較	他の木材との	比重(密度) (b/cm ³)	曲げ強度 (kg/cm ²)	圧縮強度 (kgf/cm ²)
	アマゾンジャラ	1.06	2138	1129
	ウリン	1.04	1886	911
	イベ	0.98	1587	868
	オーストラリアジャラ	0.82	1112	680
	ボンゴシ	1.07	1780	905
	セランガンバツ	0.98	1331	701

*常に在庫は豊富に取り揃えておりますが、輸入品につきご希望のサイズが欠品の場合もございますので発注の際には在庫を確認して下さい。

AMAZON JARRAH

アマゾンジャラ (マニルカラ/マサランデューバ)

発売元